



STAUF R 401

Oldószermentes, egykomponensű PU ragasztó műfű ragasztásához megfelelő varratszalaghoz



Műszaki Adatlap

Termékszám	127191
Speciális jellemzők	telepítés szélsőséges éghajlati viszonyok között is (enyhe talajmenti fagy, trópusi hőség és gyenge eső) gyorsított keményedés magas páratartalom mellett nagyon gazdaságos a ragasztóban lévő karcok nedvesítésével felgyorsítható szabályozott habzás és ezáltal optimális fedés
Felhasználási terület	Műfüves burkolatok beltéri és kültéri telepítéséhez.
Alkalmas ... telepítéséhez.	Műfüves burkolat
Alkalmas aljzatok	Sörétes vagy PU-kaucsuk granulátum
Alkalmazható alátétrétegek	C 145 illesztőszalag C 345 illesztőszalag C 147 illesztőszalag C 140 illesztőszalag C 230 illesztőszalag C 166 illesztőszalag
Terméktulajdonságok	öregedésálló alkalmas fűtőrendszerekhez nagy tapadás könnyen alkalmazható nem érzékeny a fagyra hő- és hidegálló
Szín	zöld
Szükséges mennyiség m ² -enként	200 - 280 g/rm
Feldolgozási nyitott idő	kb. 45 perc 20 °C-on
Terhelhetőség	24-48 óra elteltével
További utasítások 1.	Különleges utasítások: Teljes felületű tapadás, használat: 2400 g/m ² fogazott simítóval TKB C 4 1900 g/m ² fogazott simítóval TKB C 2 1500 g/m ² fogazott simítóval TKB C 1 1150 g/m ² fogazott simítóval TKB C 3

A munkaterület helyiségklímája	≥ 0°C
Tárolhatósági idő	9 hónap, száraz, hűvös helyen
Kiszerezések	15 kg-os műanyag vödör
Giscode	RU1

AZ ALJZAT ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA



Az aljzatnak meg kell felelnie a szintetikus pályákra vonatkozó irányelvek és szabványok követelményeinek. Ezek a követelmények magukban foglalják, hogy az aljzat ne legyen repedésmentes, valamint kellően szilárd, száraz, vízszintes és tiszta legyen. Az aljzatnak meg kell felelnie a szintetikus pályákra vonatkozó irányelvek és szabványok követelményeinek. Ezek a követelmények magukban foglalják, hogy az aljzat ne legyen repedésmentes, valamint kellően szilárd, száraz, vízszintes és tiszta legyen.

ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE



Szükség esetén mechanikus úton (sepréssel vagy porszívóval) tisztítsa meg az aljzatot, a felület típusától függően. A repedéseket és hézagokat megfelelő aljzattal töltse ki, és a rugalmas gumirétegek repedéseit és hézagjait PU kötőanyaggal granulált gumival és STAUF PU kötőanyaggal javítsa ki.

FELDOLGOZÁS



Néhány órával a varratok összeillesztése előtt terítse ki és fektesse le a műfüvet a kívánt helyre. Helyezze be a varratszalagot és a ragasztót a felhordógépbe (pl. STAUF felhordógép), majd a mozgatható sín segítségével állítsa be a felhordógép húzóvonalának magasságát a műfüves hordozó szerkezetének megfelelően. Válassza ki a felhordandó ragasztó mennyiségét úgy, hogy a gyepterjes felülete ragasztóágyban feküdjön (a megfelelő mennyiségű ragasztó elengedhetetlen a varrat szilárdságához). Ragassza a varratszalagot a játéktér vagy a pálya széleire, és haladjon végig a varraton a felhordógéppel a játéktér vagy a pálya egyik oldalától a másikig. A felhordógép kinyitja a varratot, gyűrődésmentesen lefekteti a varratszalagot, bordákban viszi fel a ragasztót, majd automatikusan visszahelyezi a műfüvet a ragasztóágyba. 15-30 perces pihentetés után alaposan dörzsölje vagy hengerelje le a padlóburkolatot. Ha bármilyen széle megemelkedik, dörzsölje azt újra legfeljebb 60 percig. Szükség esetén a varrat összeillesztése után nyomja le a varratot. A ragasztó felhordható más típusú, megfelelő eszközzel is, például TKB C1-C4 simítóval.



TERHELHETŐSÉG

Afelületterhelhetőségeakörnyezeti hőmérséklet függvényében változik.



EGYÉB INFORMÁCIÓK

Használat előtt keverje meg! A ragasztó nedvességgel reagálva keményedik meg, legyen az levegő páratartalma vagy az aljzat nedvessége. Minél magasabb a környezeti hőmérséklet, annál gyorsabban köt a ragasztó. A kötési idő a ragasztóréteg vastagságával növekszik.



FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

Afentitájékoztatása legfrissebbtermék-és anyagvizsgálataink eredményein alapul, és kizárólag nem kötelező érvényű, tanácsadó jellegű információnak minősül, mivel nincs befolyásunk a kivitelezés tényleges minőségére, a felhasznált anyagokra és a munkaterület körülményeire. Ennek megfelelően a tájékoztatás sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciának nem tekinthető.

Ugyanez vonatkozik az általunk térítésmentesen és kötelezettségvállalás nélkül nyújtott kereskedelmi és műszaki tanácsadási szolgáltatásokra is.

Ezért javasoljuk, hogy a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságának megállapítása érdekében a helyszínen előzetes próbákat és vizsgálatokat végezzenek.

Jelen műszaki tájékoztató kiadásával minden korábban közzétett műszaki információ (műszaki adatlapok, beépítési ajánlások és egyéb, hasonló célú tájékoztatások) érvényét veszti.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon:+49(0)2739301-0 . Fax:+49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

21.01.2021 - 14:01:12